NATURAL

FOR WINES WITH PASSION

EXTRA

FICHE TECHNIQUE

	Unité	Bouchon spécifique N À T U R À L		
Codes i		NAEX3822B; NAEX4222B;		
Procèdè Productif		Mono Extrusion		
Matière Avant		Blend de matières plastiques à la base de LDPE		
Cellulazione sur les têtes		Cellules ouvertes		
Aspect esthétique		Bien et uniforme, liege naturel		
Structure cellulare interieur		Fin et homogène		
Analyse de l'intérieur		Bouchon compact et élastique		
Certifications Bouchons		UE		
Modèles dimensionnels	**Code**	**Longueur (mm)**	**Diamètre Ø (mm)**	**Poid (g)**
	NAEX38B	38 ± 0.40 0	22,2 ± 0.40 0	6.4 ± 0.20 g
	NAEX42B	42 ± 0.40 0	22 ,2 ± 0.40 0	7.0 ± 0.20 g
Densité - Bouchon	Kg/m3	400 ± 20 0		
Couleur du bouchon		Imitation couleur liegè naturel.		
Colore dell'inchiostro		Noir. Autres couleur sur demande		
Force d'extractions - T° (21°C)	**Kgf**	20-40 ; Deviation standard < 5		
Force d'extractions - Froid (4°C)- 2 giorni	**Kgf**	20-40; Deviation standard < 5		
Stress à chaud à 38°C Vide. 17mm		Absence de colositè ou de mouvement du bouchon		
Evaluation sensoriel		Par degrés de différence (DOD) de 0 (1o moins et' acceptable en escalier de 1 à 5)		
Parametre Organoleptique		Neutre, ils ne se transmettent ni odeurs ni goûts		
Graissage		Silicone de classe alimentaire selon la règle FDA		
Allongement		1-3 mm dans un cou de bouteille CETIE standards, 18,5 mm,		
Retour élastique, 5 MIN,		98%		
Renseignements sur le packaging		NAEX3822BF; NAEX4222BF 1000 per sac, 2 sacs pour boite		
Utilizzo		Bouteilles Bordelaises, Vins Arrêté conservation vins max 12 mois **Ne pas coucher immédiatement, attendre au moins 24-36 heures de la mise en bouteille** Régulations machine: max vide .0,5 atm, mâchoires à 16mm, puncons aux 15 mm		
Stockage		Dans une endroit frais et sec utiliser les bouchons dans 6 mois de la date du packaging		

EUROCORK S.r.l.-SEDE: VIA TITO BARESANI, 9 25010 BRESCIA LOC. FOLZANO TEL. +39 0302161433 FAX. +39 0302161542
WEB: www.eurocork.it E-mail: contact@eurocork.it PIVA 02348340981

NATURAL

FOR WINES WITH PASSION

TOP

FICHE TECHNIQUE
NATURAL TOP

Caractéristiques	Unité	Bouchon spécifique N À T U R À L		
Codes		NA3822BF; NA4022BF; NA4222BF; NA4422BF		
Procèdè Productif		Mono Extrusion		
Matière Avant		Blend de matières plastiques à la base de SEBS		
Cellulazione sur les têtes		Cellules ouvertes		
Aspect esthétique		Bien et uniforme, liege naturel		
Structure cellulare interieur		Fin et homogène		
Analyse de l'intérieur		Bouchon compact et élastique		
Certifications Bouchons		UE ET FDA		
Modèles dimensionnels i	**Code e**	**Longueur (mm)**	**Diamètre Ø (mm)**	**Poid (g)**
	NA3822BF	38 ± 0.40 0	22,4 ± 0.40 0	6.0 ± 0.20 0
	NA4022BF	40 ± 0.40 0	22 ,4 ± 0.40 0	6.3 ± 0.20 0
	NA4222BF	42 ± 0.40 0	22 ,4 ± 0.40 0	6.7 ± 0.20 0
	NA4422BF	45 ± 0.40 0	22,4 ± 0.40 0	7.1 ± 0.20 0
Densité - Bouchon	Kg/m3	400 ± 20 0		
Taux de tranfer d'oxygen	cc/jour	0.034-0.038		
Couleur du bouchon		Imitation couleur liegè naturel. . . Autres couleur sur demande		
Couleur du marquage		Noir. Autres couleur sur demande		
Force d'extractions - T° (21°C)	**Kgf**	20-40 ; Deviation standard < 5		
Force d'extractions - Froid (4°C)- 2 giorni	**Kgf**	20-40; Deviation standard < 5		
Stress à chaud à 38°C Vide. 17mm		Absence de colositè ou de mouvement du bouchon		
Evaluation sensoriel		Par degrés de différence (DOD) de 0 (1o moins et' acceptable en escalier de 1 à 5)		
Parametre Organoleptique		Neutre, ils ne se transmettent ni odeurs ni goûts		
Graissage		Silicone de classe alimentaire selon la règle FDA		
Allongement		1-3 mm dans un cou de bouteille CETIE standards, 18,5 mm,		
Retour élastique, 5 MIN,		98%		
Renseignements sur le packaging		NA3822BF; **NA4022BF NA4222BF; NA4422BF** 1000 per sac, 2 sacs pour boite		
Utilizzo		Bouteilles Bordelaises, Vins Arrêté conservation vins max 18-24 mois Ne pas coucher immédiatement, attendre au moins 24-36 heures de la mise en bouteille Régulations machine: max vide .0,5 atm, mâchoires à 16mm, puncons aux 15 mm		
Stockage		Endroit frais et sec utiliser les bouchons dans 6 mois de la date du packaging		

EUROCORK S.r.l.-SEDE: VIA TITO BARESANI, 9 25010 BRESCIA LOC. FOLZANO TEL. +39 0302161433 FAX. +39 0302161542
WEB: www.eurocork.it E-mail: contact@eurocork.it PIVA 02348340981